NP560 BK KL

Guantes Tychem® Neoprene®

Nombre	Descripción
Longitud	14 in (355 mm)
Espesor	55 mil (1.39 mm) Espesor de recubrimiento nominal: 30 mil (0.76 mm)
Forro	Forro de punto de poliéster sin costuras de calibre 15
Recubrimiento	Neopreno flexible totalmente recubierto
Color/agarre	Negro
Empaque	12 pares por bolsa/6 bolsas por caja: 72 pares en total

CARACTERÍSTICAS Y DETALLES DEL PRODUCTO

Con un forro de punto sin costuras del calibre 15 y un agarre antideslizante con sensibilidad al tacto, los guantes Tychem NP560 ofrecen un apoyo superior, con comodidad y protección excelentes. El recubrimiento exterior de neopreno ofrece protección ante una amplia gama de productos químicos, como ácidos, cáusticos, disolventes, grasas y aceites.

- CE CAT III - EN ISO 374-1:2016/TIPO A, AJKLMT
- EN388: 2016 3031X - EN ISO 374-5:2016
- Guantelete de neopreno totalmente recubierto
- El forro de poliéster sin costuras de calibre 15 ayuda a evitar las irritaciones
- Protege frente a una amplia gama de productos químicos, como ácidos, cáusticos, disolventes, grasas y aceites
- El recubrimiento flexible ofrece una gran comodidad y maniobrabilidad
- El acabado texturizado rugoso ofrece un mayor agarre y buena resistencia frente a la abrasión, de nivel 3 (EN388: 2003)
- Resistencia a la abrasión de nivel 3 (EN388)

INDUSTRIAS TIPICAS

- Automotriz
- Química
- Petróleo y gas
- Transporte
- Actividades marinas
- Petroquímica

APLICACIONES

- Manipulación química (mezcla/carga)
- Manipulación de componentes aceitosos
- Rellenado de depósitos
- Refinado de petróleo

OPCIONES DISPONIBLES

Product Name	Sizes	Descripción - Código	Número de artículo
Tychem® NP560	8	NP560 BK KL	D15536320
Tychem® NP560	9	NP560 BK KL	D15536321
Tychem® NP560	10	NP560 BK KL	D15536322
Tychem® NP560	11	NP560 BK KL	D15536323

RECOMENDACIONES DE USO

- Almacenar alejado de la luz y la humedad
- Enjuague los guantes en agua corriente antes de quitarlos, utilizando un detergente neutro si es necesario
- No lleve guantes cuando haya riesgo de enredo con partes móviles de máquinas
- Los guantes no deben utilizarse cerca de calor, llamas, chispas o entornos de trabajo potencialmente inflamables.

TALLAS

Número de artículo	Talla del producto
D15536320	8
D15536321	9
D15536322	10
D15536323	11

Advertencia

- La información suministrada aquí corresponde a nuestro conocimiento sobre este tema y a esta fecha. Esta información podría verse sujeta a revisión según se disponga de nuevo conocimiento y experiencia. Los datos que se suministran se encuentran en la gama normal de propiedades de los productos y se refieren sólo al material específico que se designa; estos datos pueden no ser válidos para ese material si se utiliza en combinación con otros materiales o aditivos o en cualquier proceso, a menos que se indique expresamente de otro modo. Los datos que se suministran no deben ser utilizados para establecer límites de especificaciones o utilizados por separado como base de diseño; no están destinados a sustituir ningún ensayo que usted necesite llevar a cabo para determinar por sí mismo la idoneidad de un material específico para sus necesidades particulares. Ya que DuPont no puede prever todas las variaciones en las condiciones de uso final real, DuPont no ofrece garantías ni asume responsabilidad con respecto a cualquier uso que se dé a esta información. Nada de esta publicación puede considerarse una licencia para operar bajo ella o una recomendación para infringir ningún derecho de patente.

RESISTENCIA QUÍMICA

Hazard / Chemical Name	Cas Number	Phase	ASTM F739 Continuous Contact NBTT .	ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT .	Degradation Over Time.			
					5 Min	30 Min	60 Min	240 Min
1,2-benzenodicarboxilato de dibutilo	84-74-2	Líquido	>480					
2-(2-Butoxietoxi) etanol	112-34-5	Líquido	>480					
3-Dimethylaminopropylamine	100-52-7	Líquido	imm					
Aceite mineral	8012-95-1	Líquido	>480					
Acetaldehído	75-07-0	Líquido	imm					
Acetato de etilo	141-78-6	Líquido	36					
Acetato de n-butilo	123-86-4	Líquido	imm					
Acetato de pentilo	628-63-7	Líquido	63					
Acetato de vinilo	108-05-4	Líquido	imm					
Aceti lmetil	67-64-1	Líquido	17					
Acetona	67-64-1	Líquido	17					
Acetonitrilo	75-05-8	Líquido	27					
Acetoxyacetyl Chloride	13831-31-7	Líquido	180					
Acido acrílico	79-41-4	Líquido	378					
Acido acético (84%)	64-19-7	Líquido	>480					
Acido clorohídrico (10%)	7647-01-0	Líquido	>480					
Acido clorohídrico (37%)	7647-01-0	Líquido	>480					
Acido clorohídrico (gaseoso)	7647-01-0	Vapor	>480					
Acido cítrico (30%)	77-92-9	Líquido	>480					
Acido fluorhídrico (48-51%)	7664-39-3	Líquido	>480					
Acido fluorobórico (48-50%)	16872-11-0	Líquido	>480					
Acido fosfórico (85%)	7664-38-2	Líquido	>480					
Acido fórmico (90%)	64-18-6	Líquido	>480					
Acido hidroxi 1,2,3-propanotricarboxílico, 2- (30%)	77-92-9	Líquido	>480					
Acido metilpropenoico, 2-	79-41-4	Líquido	378					
Acido nítrico (23%)	7697-37-2	Líquido	>480					
Acido nítrico (70%)	7697-37-2	Líquido	>480					
Acido propenoico nitrilo	107-13-1	Líquido	27					
Acido sulfúrico (47%)	7664-93-9	Líquido	>480					
Acido sulfúrico (>95%)	7664-93-9	Líquido	225					

Hazard / Chemical Name	Cas Number	Phase	ASTM F739 Continuous Contact NBTT .	ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT .	Degradation Over Time.			
					5 Min	30 Min	60 Min	240 Min
Acrilamida (50%)	79-06-1	Líquido	>480					
Acrilato de n-butilo	141-32-2	Líquido	16					
Acrilonitrilo	107-13-1	Líquido	27					
Alcohol alílico	107-18-6	Líquido	204					
Alcohol amílico	71-41-0	Líquido	>480					
Alcohol butílico, n-	71-36-3	Líquido	>480					
Alcohol isoamílico	123-51-3	Líquido	>480					
Alcohol isopropílico	67-63-0	Líquido	>480					
Alcohol propílico	71-23-8	Líquido	34					
Alcoholes minerales	64475-85-0	Líquido	>480					
Amil acetato, n-	628-63-7	Líquido	63					
Amino benceno	62-53-3	Líquido	49					
Amino etanol, 2-	141-43-5	Líquido	>480					
Amoníaco (gaseoso)	7664-41-7	Vapor	32					
Amoníaco cáustico (28% - 30%)	1336-21-6	Líquido	180					
Anilina	62-53-3	Líquido	49					
Bencenamina	62-53-3	Líquido	49					
Benceno	71-43-2	Líquido	32					
Benzaldehyde	100-52-7	Líquido	imm					
Bromoform	75-25-2	Líquido	imm					
Butadieno, 1,3- (gaseoso)	106-99-0	Vapor	41					
Butanol, 1-	71-36-3	Líquido	>480					
Butanona	78-93-3	Líquido	22					
Butanona oxima, 2-	96-29-7	Líquido	>480					
Butil acrilato, n-	141-32-2	Líquido	16					
Butil amina	109-73-9	Líquido	imm					
Butoxi etanol, 2-	111-76-2	Líquido	229					
Butoxytriglycol	143-22-6	Líquido	>480					
Butyl Cellosolve Acetate	112-07-2	Líquido	>480					
Butyl Dipropasol Solvent	29911-28-2	Líquido	>480					

Hazard / Chemical Name	Cas Number	Phase	ASTM F739 Continuous Contact NBTT .	ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT .	Degradation Over Time.			
					5 Min	30 Min	60 Min	240 Min
Cianoetileno	107-13-1	Líquido	27					
Cianometano	75-05-8	Líquido	27					
Ciclohexano	110-82-7	Líquido	36					
Ciclohexanona	108-94-1	Líquido	140					
Citrus Terpenes Mixture	68956-56-9	Líquido	>480					
Cloro (gaseoso)	7782-50-5	Vapor	>480					
Cloro 2,3-epoxipropano, 1-	106-89-8	Líquido	13					
Cloro benceno	108-90-7	Líquido	imm					
Cloro eteno	75-01-4	Vapor	17					
Cloro formo	67-66-3	Líquido	imm					
Cloruro de fenilo	108-90-7	Líquido	imm					
Cloruro de metileno	75-09-2	Líquido	imm					
Cloruro de metilo (gaseoso)	74-87-3	Vapor	>480					
Cloruro de vinilideno	75-35-4	Líquido	imm					
Cloruro de vinilo	75-01-4	Vapor	17					
Cresol, mix-	1319-77-3	Líquido	>480					
Cumeno	98-82-8	Líquido	29					
Cyclohexanol	108-93-0	Líquido	>480					
Di Isobutyl Ketone	108-83-8	Líquido	99					
Diacetone Alcohol	123-42-2	Líquido	>480					
Diaminodifenilmetano, 4,4'- (190 °C, líquido)	101-77-9	Líquido	>480					
Diaminoetano, 1,2-	107-15-3	Líquido	315					
Dibutil ftalato	84-74-2	Líquido	>480					
Dichlorbenzen, 1,2-	95-50-1	Líquido	imm					
Dicloro etano, 1,2-	107-06-2	Líquido	imm					
Dicloro etileno, 1,1-	75-35-4	Líquido	imm					
Dicloro metano	75-09-2	Líquido	imm					
Dicloruro de etileno	107-06-2	Líquido	imm					
Dietanolamina	111-42-2	Líquido	>480					
Diethylene Glycol	111-46-6	Líquido	>480					

Hazard / Chemical Name	Cas Number	Phase	ASTM F739 Continuous Contact NBTT .	ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT .	Degradation Over Time.			
					5 Min	30 Min	60 Min	240 Min
Diethylene Glycol Monomethyl Ether	111-77-3	Líquido	>480					
Diethylene Glycol Monopropyl Ether	6881-94-3	Líquido	>480					
Dietilamina	109-89-7	Líquido	30					
Dietilenglicolmonobutiléter	112-34-5	Líquido	>480					
Dimethyl-4-Heptanone, 2,6-	108-83-8	Líquido	99					
Dimetil acetamida, N,N-	127-19-5	Líquido	20					
Dimetil cetal	67-64-1	Líquido	17					
Dimetil cetona	67-64-1	Líquido	17					
Dimetil formamida, N,N-	68-12-2	Líquido	97					
Dimetil sulfato	77-78-1	Líquido	15					
Dimetil éster de ácido sulfúrico	77-78-1	Líquido	15					
Dipropylene Glycol Monopropyl Ether	29911-27-1	Líquido	>480					
Disolvente de Stoddard	8052-41-3	Líquido	>480					
Disulfuro de carbono	75-15-0	Líquido	16					
Divinyl Benzene	1321-74-0	Líquido	imm					
Dowtherm, Biphenyl (27%)	92-52-4	Líquido	>480					
Epiclorhidrina	106-89-8	Líquido	13					
Epoxietano (gaseoso)	75-21-8	Vapor	imm					
Epoxipropano, 1,2-	75-56-9	Líquido	imm					
Ester amílico de ácido acético	628-63-7	Líquido	63					
Ester butílico de ácido propenoico, 2-	141-32-2	Líquido	16					
Ester etenílico de ácido acético	108-05-4	Líquido	imm					
Ester etílico de ácido acético	141-78-6	Líquido	36					
Ester pentílico de ácido acético	628-63-7	Líquido	63					
Estireno	100-42-5	Líquido	imm					
Etano 1,2-diol	107-21-1	Líquido	>480					
Etanol	64-17-5	Líquido	71					
Etanolamina	141-43-5	Líquido	>480					
Etanonitrilo	75-05-8	Líquido	27					
Eter dietílico	60-29-7	Líquido	imm					

Hazard / Chemical Name	Cas Number	Phase	ASTM F739 Continuous Contact NBTT .	ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT .	Degradation Over Time.			
					5 Min	30 Min	60 Min	240 Min
Eter etílico	60-29-7	Líquido	imm					
Eter monobutílico del etilenglicol	111-76-2	Líquido	229					
Eter piroacético	67-64-1	Líquido	17					
Ethoxytriglycol	112-50-5	Líquido	>480					
Ethyl Butanol	97-95-0	Líquido	>480					
Ethylene Glycol Monohexyl Ether	112-25-4	Líquido	283					
Etil benceno	100-41-4	Líquido	imm					
Etilen glicol	107-21-1	Líquido	>480					
Etileno diamina	107-15-3	Líquido	315					
Etiletanamina, N-	109-89-7	Líquido	30					
Etilnitrilo	75-05-8	Líquido	27					
Fenetileno	100-42-5	Líquido	imm					
Fenil amina	62-53-3	Líquido	49					
Fenil etano	100-41-4	Líquido	imm					
Fenil propano, 2-	98-82-8	Líquido	29					
Fenol (89%)	108-95-2	Líquido	396					
Fluoruro de amonio (40%)	12125-01-8	Líquido	>480					
Fluoruro de hidrógeno (20-27 °C, gaseoso)	7664-39-3	Vapor	19					
Formalina (37% (10-15% Methanol))	50-00-0	Líquido	>480					
Furaldehído, 2-	98-01-1	Líquido	81					
Glutaral (50%)	111-30-8	Líquido	>480					
Gluteraldeide (50%)	111-30-8	Líquido	>480					
Heptano	142-82-5	Líquido	>480					
Hexalin	108-93-0	Líquido	>480					
Hexano n-	110-54-3	Líquido	>480					
Hexanona	108-94-1	Líquido	140					
Hexene	592-41-6	Líquido	42					
Hexyl Carbitol Solvent	112-59-4	Líquido	>480					
Hidrazina (85%)	302-01-2	Líquido	>480					
Hidroxi propeno	107-18-6	Líquido	204					

Hazard / Chemical Name	Cas Number	Phase	ASTM F739 Continuous Contact NBTT .	ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT .	Degradation Over Time.			
					5 Min	30 Min	60 Min	240 Min
Hidróxido de Amonio Tétraméthylique (25%)	75-59-2	Líquido	>480					
Hidróxido potasico (45%)	1310-58-3	Líquido	>480					
Hidróxido sódico (50%)	1310-73-2	Líquido	>480					
Hipoclorito sódico (4-6%)	7681-52-9	Líquido	>480					
Idrossido di ammonio (28% - 30%)	1336-21-6	Líquido	180					
Iodomethane	74-88-4	Líquido	imm					
Ioduro de metilo	74-88-4	Líquido	imm					
Iso Amyl Acetate	123-92-2	Líquido	imm					
Isobutanol	78-83-1	Líquido	>480					
Isobutilmetilcetona	108-10-1	Líquido	14					
Isopropil benceno	98-82-8	Líquido	29					
Isopropyl Acetate	108-21-4	Líquido	12					
Limoneno, d-	5989-27-5	Líquido	47					
MEK	78-93-3	Líquido	22					
Metanol	67-56-1	Líquido	49					
Methoxytriglycol	112-35-6	Líquido	>480					
Methyl Acetate	79-20-9	Líquido	15					
Methyl Isobutyl Ketoxime	105-44-2	Líquido	>480					
Methyl Isopropyl Ketone	563-80-4	Líquido	imm					
Methyl Propyl Ketone	107-87-9	Líquido	11					
Methyl butan-1-ol, 3-	123-51-3	Líquido	>480					
Metil 2-metil-2-propenoato	80-62-6	Líquido	17					
Metil 2-pentanona, 4-	108-10-1	Líquido	14					
Metil 2-pirrolidona, n-	872-50-4	Líquido	>480					
Metil 4-isopropenil-1-ciclohexeno, 1-	5989-27-5	Líquido	47					
Metil amina (40%)	74-89-5	Líquido	26					
Metil anilina, o-	95-53-4	Líquido	>480					
Metil benzol	108-88-3	Líquido	36					
Metil cloroformo	71-55-6	Líquido	19					
Metil etil cetona	78-93-3	Líquido	22					

Hazard / Chemical Name	Cas Number	Phase	ASTM F739 Continuous Contact NBTT .	ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT .	Degradation Over Time.			
					5 Min	30 Min	60 Min	240 Min
Metil etil cetoxima	96-29-7	Líquido	>480					
Metil fenol mix-	1319-77-3	Líquido	>480					
Metil fenoles	1319-77-3	Líquido	>480					
Metil metacrilato	80-62-6	Líquido	17					
Metil pentan-2-ona, 4-	108-10-1	Líquido	14					
Metil terc-butil éter	1634-04-4	Líquido	16					
Metil triclorometano	71-55-6	Líquido	19					
Metilcetona	67-64-1	Líquido	17					
Metilcianida	75-05-8	Líquido	27					
Metilene dianilina, 4,4'- (190 °C, líquido)	101-77-9	Líquido	>480					
Metoxi 2-metilpropano, 2-	1634-04-4	Líquido	16					
Morfolina	110-91-8	Líquido	139					
Nafta de bajo punto de ebullición, sin especificar	8052-41-3	Líquido	>480					
Naphtha	8032-32-4	Líquido	47					
Nitro benceno	98-95-3	Líquido	321					
Nitro metano	75-52-5	Líquido	205					
Nitro propano, 2-	79-46-9	Líquido	175					
Octanol, n-	111-87-5	Líquido	94					
Oleum (20% free SO3)	8014-95-7	Líquido	165					
Oxido de etileno (gaseoso)	75-21-8	Vapor	imm					
Oxido de propileno, 1,2-	75-56-9	Líquido	imm					
P-Tert Butyl Toluene	98-51-1	Líquido	219					
Pentane	109-66-0	Líquido	>480					
Pentanodial, 1,5- (50%)	111-30-8	Líquido	>480					
Pentene nitrilo, 2-	71-41-0	Líquido	>480					
Peróxido de hidrógeno (30%)	7722-84-1	Líquido	>480					
Propan -1-ol	71-23-8	Líquido	34					
Propan -2-ol	67-63-0	Líquido	>480					
Propan -2-ona	67-64-1	Líquido	17					
Propanol, 1-	71-23-8	Líquido	34					

Hazard / Chemical Name	Cas Number	Phase	ASTM F739 Continuous Contact NBTT .	ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT .	Degradation Over Time.			
					5 Min	30 Min	60 Min	240 Min
Propanol, n-	71-23-8	Líquido	34					
Propanona	67-64-1	Líquido	17					
Propen 1-ol, 2-	107-18-6	Líquido	204					
Propenamida (50%)	79-06-1	Líquido	>480					
Propenonitrilo, 2-	107-13-1	Líquido	27					
Propoxypropanol	1569-01-3	Líquido	177					
Propyl Acetate	109-60-4	Líquido	43					
Propylene Glycol	57-55-6	Líquido	>480					
Queroseno (carburante)	8008-20-6	Líquido	261					
Refrigerant 141B	1717-00-6	Líquido	21					
Skydrol 500 B-7	126-73-8	Líquido	>480					
Soda cáustica (50%)	1310-73-2	Líquido	>480					
Spiritus	64-17-5	Líquido	71					
Sulfóxido de dimetilo	67-68-5	Líquido	>480					
Tetracloroetileno 1,1,2,2-	127-18-4	Líquido	14					
Tetraclorometano	56-23-5	Líquido	28					
Tetracloruro de carbono	56-23-5	Líquido	28					
Tetracloruro de etileno	127-18-4	Líquido	14					
Tetrahidro-1,4-oxazina	110-91-8	Líquido	139					
Tetrahidrofurano	109-99-9	Líquido	20					
Tolueno	108-88-3	Líquido	36					
Tolueno diisocianato, 2,4-	584-84-9	Líquido	177					
Toluidina, o-	95-53-4	Líquido	>480					
Tricloro 1,2,2-trifluoroetano, 1,1,2-	76-13-1	Líquido	115					
Tricloro benceno, 1,2,4-	120-82-1	Líquido	imm					
Tricloro etano, 1,1,1-	71-55-6	Líquido	19					
Tricloro etileno	79-01-6	Líquido	imm					
Tricloro metano	67-66-3	Líquido	imm					
Tricloruro de etileno	79-01-6	Líquido	imm					
Turpentine	8006-64-2	Líquido	95					

Hazard / Chemical Name	Cas Number	Phase	ASTM F739 Continuous Contact NBTT .	ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT .	Degradation Over Time.			
					5 Min	30 Min	60 Min	240 Min
Vapores de ácido sulfúrico (20% free SO3)	8014-95-7	Líquido	165					
Vinil benzol	100-42-5	Líquido	imm					
Vinil carbinol	107-18-6	Líquido	204					
Vinil cianida	107-13-1	Líquido	27					
Vinil etileno (gaseoso)	106-99-0	Vapor	41					
Xileno	1330-20-7	Líquido	66					

Nota importante.