NT470 GR UL

# Guantes Tychem® Nitrilo®

| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Longitud | 13 in (330 mm) |
| Espesor | 15 mil (0.38 mm) |
| Forro | Sin forro |
| Recubrimiento | Nitrilo totalmente recubierto |
| Color/agarre | Verde |
| Empaque | 12 pares por bolsa/12 bolsas por caja: 144 pares en total |

## CARACTERÍSTICAS Y DETALLES DEL PRODUCTO

Los guantes Tychem NT 470 son ligeros, polivalentes y no tienen forro. Ofrecen resistencia química frente a una amplia gama de disolventes, aceites, grasas animales y otros productos químicos. Guantes de nitrilo 100 % con resistencia mecánica y un agarre de acabado bisqué que facilita y hace más seguro el trabajo en entornos de trabajo húmedos.

- CE CAT III - EN ISO 374-1:2016/TIPO A, JKLOPT
- EN388: 2016 2001X - EN ISO 374-5:2016
- Compatible con el contacto con alimentos
- GUANTELETE DE NITRILO SIN FORRO, CON RESISTENCIA QUÍMICA
- Guante fino y ligero que se adapta como una "segunda piel"
- Protege la mano de aceites, hidrocarburos, grasa y abrasión, con un agarre eficaz y duradero
- Impermeable, para trabajar en entornos de trabajo grasientos o húmedos
- La superficie ofrece un agarre mayor
- Clorado; no contiene siliconas

## INDUSTRIAS TIPICAS

- Automotriz
- Química
- Alimentos
- Servicios municipales
- Petróleo y gas
- Subcontratas de limpieza

## APLICACIONES

- Limpieza
- Manipulación química (mezcla/carga)
- Rellenado de depósitos
- Desgrasado
- Mantenimiento

OPCIONES DISPONIBLES

| Product Name | Sizes | Descripción - Código | Número de artículo |
|---|---|---|---|
| Tychem® NT470 | 6 | NT470 GR UL | D15536303 |
| Tychem® NT470 | 7 | NT470 GR UL | D15536304 |
| Tychem® NT470 | 8 | NT470 GR UL | D15536305 |
| Tychem® NT470 | 9 | NT470 GR UL | D15536306 |
| Tychem® NT470 | 10 | NT470 GR UL | D15536307 |
| Tychem® NT470 | 11 | NT470 GR UL | D15536308 |

## RECOMENDACIONES DE USO

- Almacenar alejado de la luz y la humedad
- Enjuague los guantes en agua corriente antes de quitarlos, utilizando un detergente neutro si es necesario
- No lleve guantes cuando haya riesgo de enredo con partes móviles de máquinas
- Alérgenos posibles: carbamato
- Los guantes no deben utilizarse cerca de calor, llamas, chispas o entornos de trabajo potencialmente inflamables.

TALLAS

| Número de artículo | Talla del producto |
|---|---|
| D15536303 | 6 |
| D15536304 | 7 |
| D15536305 | 8 |
| D15536306 | 9 |
| D15536307 | 10 |
| D15536308 | 11 |

### Advertencia

- La información suministrada aquí corresponde a nuestro conocimiento sobre este tema y a esta fecha. Esta información podría verse sujeta a revisión según se disponga de nuevo conocimiento y experiencia. Los datos que se suministran se encuentran en la gama normal de propiedades de los productos y se refieren sólo al material específico que se designa; estos datos pueden no ser válidos para ese material si se utiliza en combinación con otros materiales o aditivos o en cualquier proceso, a menos que se indique expresamente de otro modo. Los datos que se suministran no deben ser utilizados para establecer límites de especificaciones o utilizados por separado como base de diseño; no están destinados a sustituir ningún ensayo que usted necesite llevar a cabo para determinar por sí mismo la idoneidad de un material específico para sus necesidades particulares. Ya que DuPont no puede prever todas las variaciones en las condiciones de uso final real, DuPont no ofrece garantías ni asume responsabilidad con respecto a cualquier uso que se dé a esta información. Nada de esta publicación puede considerarse una licencia para operar bajo ella o una recomendación para infringir ningún derecho de patente.

RESISTENCIA QUÍMICA

| Hazard / Chemical Name | Cas Number | Phase | ASTM F739 Continuous Contact NBTT . | ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT . | Degradation Over Time. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 Min | 30 Min | 60 Min | 240 Min |
| 1,2-benzenodicarboxilato de dibutilo | 84-74-2 | Líquido | >480 | | E | E | E | E |
| 1,3-Propanediamine, N,N'-Dimethyl | 109-55-7 | Líquido | 75 | | NT | NT | NT | NT |
| 2-(2-Butoxietoxi) etanol | 112-34-5 | Líquido | >480 | | | | | |
| 3-Dimethylaminopropylamine | 100-52-7 | Líquido | imm | | F | NR | NR | NR |
| Acetaldehído | 75-07-0 | Líquido | imm | | | | | |
| Acetato de etilo | 141-78-6 | Líquido | 30 | | | | | |
| Acetato de n-butilo | 123-86-4 | Líquido | 78 | | | | | |
| Acetato de pentilo | 628-63-7 | Líquido | 77 | | | | | |
| Acetato de vinilo | 108-05-4 | Líquido | 20 | | | | | |
| Aceti lmetil | 67-64-1 | Líquido | imm | | | | | |
| Acetona | 67-64-1 | Líquido | imm | | | | | |
| Acetonitrilo | 75-05-8 | Líquido | imm | | | | | |
| Acetoxyacetyl Chloride | 13831-31-7 | Líquido | 150 | | E | G | F | F |
| Acido acético (84%) | 64-19-7 | Líquido | 240 | | | | | |
| Acido clorohídrico (10%) | 7647-01-0 | Líquido | >480 | | | | | |
| Acido clorohídrico (37%) | 7647-01-0 | Líquido | >480 | | | | | |
| Acido clorohídrico (gaseoso) | 7647-01-0 | Vapor | 433 | | | | | |
| Acido cítrico (30%) | 77-92-9 | Líquido | >480 | | | | | |
| Acido fluorhídrico (48-51%) | 7664-39-3 | Líquido | 60 | | | | | |
| Acido fluorobórico (48-50%) | 16872-11-0 | Líquido | >480 | | | | | |
| Acido fosfórico (85%) | 7664-38-2 | Líquido | >480 | | | | | |
| Acido fórmico (90%) | 64-18-6 | Líquido | 75 | | | | | |
| Acido hidroxi 1,2,3-propanotricarboxílico, 2- (30%) | 77-92-9 | Líquido | >480 | | | | | |
| Acido nítrico (23%) | 7697-37-2 | Líquido | >480 | | | | | |
| Acido nítrico (70%) | 7697-37-2 | Líquido | imm | | | | | |
| Acido propenoico nitrilo | 107-13-1 | Líquido | imm | | | | | |
| Acido sulfúrico (47%) | 7664-93-9 | Líquido | >480 | | | | | |
| Acido sulfúrico (>95%) | 7664-93-9 | Líquido | 180 | | | | | |
| Acrilamida (50%) | 79-06-1 | Líquido | >480 | | | | | |
| Acrilato de n-butilo | 141-32-2 | Líquido | 65 | | | | | |

| Hazard / Chemical Name | Cas Number | Phase | ASTM F739 Continuous Contact NBTT . | ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT . | Degradation Over Time. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 Min | 30 Min | 60 Min | 240 Min |
| Acrilonitrilo | 107-13-1 | Líquido | imm | | | | | |
| Alcohol alílico | 107-18-6 | Líquido | 63 | | | | | |
| Alcohol amílico | 71-41-0 | Líquido | >480 | | | | | |
| Alcohol bencílico | 100-51-6 | Líquido | >480 | | | | | |
| Alcohol butílico, n- | 71-36-3 | Líquido | >480 | | | | | |
| Alcohol isoamílico | 123-51-3 | Líquido | >480 | | | | | |
| Alcohol isopropílico | 67-63-0 | Líquido | >480 | | | | | |
| Alcohol propílico | 71-23-8 | Líquido | >480 | | E | E | E | E |
| Alcoholes minerales | 64475-85-0 | Líquido | >480 | | | | | |
| Amil acetato, n- | 628-63-7 | Líquido | 77 | | | | | |
| Amino benceno | 62-53-3 | Líquido | imm | | | | | |
| Amino etanol, 2- | 141-43-5 | Líquido | >480 | | | | | |
| Amoníaco (gaseoso) | 7664-41-7 | Vapor | 336 | | | | | |
| Amoníaco cáustico (28% - 30%) | 1336-21-6 | Líquido | 240 | | | | | |
| Anilina | 62-53-3 | Líquido | imm | | | | | |
| Aqua regia | 8007-56-5 | Líquido | >480 | | E | E | E | E |
| Bencenamina | 62-53-3 | Líquido | imm | | | | | |
| Benceno | 71-43-2 | Líquido | 16 | | | | | |
| Benzaldehyde | 100-52-7 | Líquido | imm | | F | NR | NR | NR |
| Bromoethyl Acetate, 2- | 927-68-4 | Líquido | 51 | | E | NR | NR | NR |
| Bromoform | 75-25-2 | Líquido | imm | | G | NR | NR | NR |
| Butadieno, 1,3- (gaseoso) | 106-99-0 | Vapor | >480 | | | | | |
| Butanol, 1- | 71-36-3 | Líquido | >480 | | | | | |
| Butanona | 78-93-3 | Líquido | imm | | | | | |
| Butanona oxima, 2- | 96-29-7 | Líquido | >480 | | | | | |
| Butil acrilato, n- | 141-32-2 | Líquido | 65 | | | | | |
| Butil amina | 109-73-9 | Líquido | imm | | | | | |
| Butoxi etanol, 2- | 111-76-2 | Líquido | >480 | | | | | |
| Butoxytriglycol | 143-22-6 | Líquido | >480 | | E | E | G | G |
| Butyl Cellosolve Acetate | 112-07-2 | Líquido | >480 | | E | E | E | E |

| Hazard / Chemical Name | Cas Number | Phase | ASTM F739 Continuous Contact NBTT . | ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT . | Degradation Over Time. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 Min | 30 Min | 60 Min | 240 Min |
| Butyl Dipropasol Solvent | 29911-28-2 | Líquido | >480 | | E | E | E | E |
| Cianoetileno | 107-13-1 | Líquido | imm | | | | | |
| Cianometano | 75-05-8 | Líquido | imm | | | | | |
| Ciclohexano | 110-82-7 | Líquido | >480 | | | | | |
| Ciclohexanona | 108-94-1 | Líquido | 60 | | | | | |
| Citrus Terpenes Mixture | 68956-56-9 | Líquido | >480 | | E | E | E | E |
| Cloro (gaseoso) | 7782-50-5 | Vapor | >480 | | | | | |
| Cloro 2,3-epoxipropano, 1- | 106-89-8 | Líquido | imm | | | | | |
| Cloro benceno | 108-90-7 | Líquido | imm | | | | | |
| Cloro eteno | 75-01-4 | Vapor | >480 | | | | | |
| Cloro formo | 67-66-3 | Líquido | imm | | | | | |
| Cloruro de fenilo | 108-90-7 | Líquido | imm | | | | | |
| Cloruro de metileno | 75-09-2 | Líquido | imm | | | | | |
| Cloruro de metilo (gaseoso) | 74-87-3 | Vapor | >480 | | | | | |
| Cloruro de vinilideno | 75-35-4 | Líquido | imm | | | | | |
| Cloruro de vinilo | 75-01-4 | Vapor | >480 | | | | | |
| Cresol, mix- | 1319-77-3 | Líquido | imm | | | | | |
| Cumeno | 98-82-8 | Líquido | 30 | | G | F | NR | NR |
| Cyclohexanol | 108-93-0 | Líquido | >480 | | E | E | E | E |
| Di Isobutyl Ketone | 108-83-8 | Líquido | >480 | | E | E | E | E |
| Diacetone Alcohol | 123-42-2 | Líquido | 30 | | E | E | E | G |
| Diaminodifenilmetano, 4,4'- (190 °C, líquido) | 101-77-9 | Líquido | imm | | | | | |
| Diaminoetano, 1,2- | 107-15-3 | Líquido | >480 | | | | | |
| Dibutil ftalato | 84-74-2 | Líquido | >480 | | E | E | E | E |
| Dichlorbenzen, 1,2- | 95-50-1 | Líquido | imm | | | | | |
| Dichloro pentane | 628-76-2 | Líquido | 36 | | NT | NT | NT | NT |
| Dicloro etano, 1,2- | 107-06-2 | Líquido | imm | | | | | |
| Dicloro etileno, 1,1- | 75-35-4 | Líquido | imm | | | | | |
| Dicloro metano | 75-09-2 | Líquido | imm | | | | | |
| Dicloruro de etileno | 107-06-2 | Líquido | imm | | | | | |

| Hazard / Chemical Name | Cas Number | Phase | ASTM F739 Continuous Contact NBTT . | ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT . | Degradation Over Time. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 Min | 30 Min | 60 Min | 240 Min |
| Dietanolamina | 111-42-2 | Líquido | >480 | | | | | |
| Diethylene Glycol | 111-46-6 | Líquido | >480 | | E | E | E | E |
| Diethylene Glycol Monomethyl Ether | 111-77-3 | Líquido | >480 | | E | E | E | E |
| Diethylene Glycol Monopropyl Ether | 6881-94-3 | Líquido | >480 | | E | E | E | E |
| Dietilamina | 109-89-7 | Líquido | 60 | | | | | |
| Dietilenglicolmonobutiléter | 112-34-5 | Líquido | >480 | | | | | |
| Diisocianato de 4,4'-difenilmetano (50 °C, fundido) | 101-68-8 | Líquido | >480 | | | | | |
| Diisocianato de 4,4'-metilendifenilo (50 °C, fundido) | 101-68-8 | Líquido | >480 | | | | | |
| Dimethyl Methyl Phosphonate | 756-79-6 | Líquido | 130 | | NT | NT | NT | NT |
| Dimethyl-4-Heptanone, 2,6- | 108-83-8 | Líquido | >480 | | E | E | E | E |
| Dimetil acetamida, N,N- | 127-19-5 | Líquido | imm | | | | | |
| Dimetil amina (40%) | 124-40-3 | Líquido | >480 | | | | | |
| Dimetil cetal | 67-64-1 | Líquido | imm | | | | | |
| Dimetil cetona | 67-64-1 | Líquido | imm | | | | | |
| Dimetil formamida, N,N- | 68-12-2 | Líquido | imm | | | | | |
| Dimetil sulfato | 77-78-1 | Líquido | 15 | | | | | |
| Dimetil éster de ácido sulfúrico | 77-78-1 | Líquido | 15 | | | | | |
| Disolvente de Stoddard | 8052-41-3 | Líquido | >480 | | | | | |
| Disulfuro de carbono | 75-15-0 | Líquido | imm | | | | | |
| Divinyl Benzene | 1321-74-0 | Líquido | 165 | | E | E | G | NR |
| Dowtherm, Biphenyl (27%) | 92-52-4 | Líquido | >480 | | E | E | E | F |
| Epiclorhidrina | 106-89-8 | Líquido | imm | | | | | |
| Epoxietano (gaseoso) | 75-21-8 | Vapor | 17 | | | | | |
| Epoxipropano, 1,2- | 75-56-9 | Líquido | imm | | | | | |
| Ester amílico de ácido acético | 628-63-7 | Líquido | 77 | | | | | |
| Ester butílico de ácido propenoico, 2- | 141-32-2 | Líquido | 65 | | | | | |
| Ester etenílico de ácido acético | 108-05-4 | Líquido | 20 | | | | | |
| Ester etílico de ácido acético | 141-78-6 | Líquido | 30 | | | | | |
| Ester pentílico de ácido acético | 628-63-7 | Líquido | 77 | | | | | |
| Estireno | 100-42-5 | Líquido | imm | | | | | |

| Hazard / Chemical Name | Cas Number | Phase | ASTM F739 Continuous Contact NBTT | ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT | Degradation Over Time | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 Min | 30 Min | 60 Min | 240 Min |
| Etano 1,2-diol | 107-21-1 | Líquido | >480 | | | | | |
| Etanol | 64-17-5 | Líquido | 225 | | | | | |
| Etanolamina | 141-43-5 | Líquido | >480 | | | | | |
| Etanonitrilo | 75-05-8 | Líquido | imm | | | | | |
| Eter dietílico | 60-29-7 | Líquido | 33 | | | | | |
| Eter etílico | 60-29-7 | Líquido | 33 | | | | | |
| Eter monobutílico del etilenglicol | 111-76-2 | Líquido | >480 | | | | | |
| Eter piroacético | 67-64-1 | Líquido | imm | | | | | |
| Ethoxytriglycol | 112-50-5 | Líquido | >480 | | E | E | E | E |
| Ethyl Butanol | 97-95-0 | Líquido | >480 | | E | E | E | E |
| Ethylene Glycol Monohexyl Ether | 112-25-4 | Líquido | >480 | | E | E | E | E |
| Etil benceno | 100-41-4 | Líquido | 43 | | | | | |
| Etilen glicol | 107-21-1 | Líquido | >480 | | | | | |
| Etileno diamina | 107-15-3 | Líquido | >480 | | | | | |
| Etiletanamina, N- | 109-89-7 | Líquido | 60 | | | | | |
| Etilnitrilo | 75-05-8 | Líquido | imm | | | | | |
| Fenetileno | 100-42-5 | Líquido | imm | | | | | |
| Fenil amina | 62-53-3 | Líquido | imm | | | | | |
| Fenil etano | 100-41-4 | Líquido | 43 | | | | | |
| Fenil propano, 2- | 98-82-8 | Líquido | 30 | | G | F | NR | NR |
| Fenol (89%) | 108-95-2 | Líquido | imm | | F | NR | NR | NR |
| Fluoruro de hidrógeno (20-27 °C, gaseoso) | 7664-39-3 | Vapor | imm | | | | | |
| Formalina (37% (10-15% Methanol)) | 50-00-0 | Líquido | >480 | | | | | |
| Furaldehído, 2- | 98-01-1 | Líquido | imm | | | | | |
| Glutaral (50%) | 111-30-8 | Líquido | >480 | | | | | |
| Gluteraldeide (50%) | 111-30-8 | Líquido | >480 | | | | | |
| Heptano | 142-82-5 | Líquido | >480 | | | | | |
| Hexalin | 108-93-0 | Líquido | >480 | | E | E | E | E |
| Hexano n- | 110-54-3 | Líquido | >480 | | | | | |
| Hexanona | 108-94-1 | Líquido | 60 | | | | | |

| Hazard / Chemical Name | Cas Number | Phase | ASTM F739 Continuous Contact NBTT . | ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT . | Degradation Over Time. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 Min | 30 Min | 60 Min | 240 Min |
| Hexene | 592-41-6 | Líquido | >480 | | E | E | E | E |
| Hexyl Carbitol Solvent | 112-59-4 | Líquido | >480 | | E | E | E | E |
| Hidrazina (85%) | 302-01-2 | Líquido | >480 | | | | | |
| Hidroxi propeno | 107-18-6 | Líquido | 63 | | | | | |
| Hidroxi tolueno | 100-51-6 | Líquido | >480 | | | | | |
| Hidróxido potasico (45%) | 1310-58-3 | Líquido | >480 | | | | | |
| Hidróxido sódico (50%) | 1310-73-2 | Líquido | >480 | | | | | |
| Hipoclorito sódico (4-6%) | 7681-52-9 | Líquido | >480 | | | | | |
| Idrossido di ammonio (28% - 30%) | 1336-21-6 | Líquido | 240 | | | | | |
| Iodomethane | 74-88-4 | Líquido | imm | | | | | |
| Ioduro de metilo | 74-88-4 | Líquido | imm | | | | | |
| Iso Amyl Acetate | 123-92-2 | Líquido | 227 | | E | E | E | G |
| Isobutanol | 78-83-1 | Líquido | >480 | | E | E | E | E |
| Isobutilmetilcetona | 108-10-1 | Líquido | imm | | | | | |
| Isopropil benceno | 98-82-8 | Líquido | 30 | | G | F | NR | NR |
| Isopropyl Acetate | 108-21-4 | Líquido | 68 | | E | E | G | P |
| Lactic Acid (85%) | 50-21-5 | Líquido | >480 | | E | E | E | E |
| Limoneno, d- | 5989-27-5 | Líquido | >480 | | | | | |
| MEK | 78-93-3 | Líquido | imm | | | | | |
| Metanol | 67-56-1 | Líquido | 28 | | | | | |
| Methoxytriglycol | 112-35-6 | Líquido | >480 | | E | E | E | G |
| Methyl Acetate | 79-20-9 | Líquido | 12 | | G | NR | NR | NR |
| Methyl Isobutyl Ketoxime | 105-44-2 | Líquido | >480 | | NT | NT | NT | NT |
| Methyl Phenyl Ketone | 98-86-2 | Líquido | imm | | G | NR | NR | NR |
| Methyl Propyl Ketone | 107-87-9 | Líquido | 14 | | F | NR | NR | NR |
| Methyl butan-1-ol, 3- | 123-51-3 | Líquido | >480 | | | | | |
| Metil 2-metil-2-propenoato | 80-62-6 | Líquido | imm | | | | | |
| Metil 2-pentanona, 4- | 108-10-1 | Líquido | imm | | | | | |
| Metil 2-pirrolidona, n- | 872-50-4 | Líquido | 34 | | | | | |
| Metil 4-isopropenil-1-ciclohexeno, 1- | 5989-27-5 | Líquido | >480 | | | | | |

| Hazard / Chemical Name | Cas Number | Phase | ASTM F739 Continuous Contact NBTT . | ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT . | Degradation Over Time. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 Min | 30 Min | 60 Min | 240 Min |
| Metil amina (40%) | 74-89-5 | Líquido | >480 | | | | | |
| Metil anilina, o- | 95-53-4 | Líquido | imm | | | | | |
| Metil benzol | 108-88-3 | Líquido | 26 | | | | | |
| Metil cloroformo | 71-55-6 | Líquido | 49 | | | | | |
| Metil etil cetona | 78-93-3 | Líquido | imm | | | | | |
| Metil etil cetoxima | 96-29-7 | Líquido | >480 | | | | | |
| Metil fenol mix- | 1319-77-3 | Líquido | imm | | | | | |
| Metil fenoles | 1319-77-3 | Líquido | imm | | | | | |
| Metil metacrilato | 80-62-6 | Líquido | imm | | | | | |
| Metil pentan-2-ona, 4- | 108-10-1 | Líquido | imm | | | | | |
| Metil terc-butil éter | 1634-04-4 | Líquido | 211 | | | | | |
| Metil triclorometano | 71-55-6 | Líquido | 49 | | | | | |
| Metilcetona | 67-64-1 | Líquido | imm | | | | | |
| Metilcianida | 75-05-8 | Líquido | imm | | | | | |
| Metilene dianilina, 4,4'- (190 °C, líquido) | 101-77-9 | Líquido | imm | | | | | |
| Metoxi 2-metilpropano, 2- | 1634-04-4 | Líquido | 211 | | | | | |
| Morfolina | 110-91-8 | Líquido | imm | | | | | |
| Nafta de bajo punto de ebullición, sin especificar | 8052-41-3 | Líquido | >480 | | | | | |
| Naphtha | 8032-32-4 | Líquido | >480 | | E | E | E | E |
| Nitric/Hydrofluoric Pickling Solution (50%) | 97697-37-4 | Líquido | >480 | | E | E | G | G |
| Nitro benceno | 98-95-3 | Líquido | 52 | | | | | |
| Nitro hydrochloric Acid | 8007-56-5 | Líquido | >480 | | E | E | E | E |
| Nitro metano | 75-52-5 | Líquido | imm | | | | | |
| Nitro propano, 2- | 79-46-9 | Líquido | imm | | | | | |
| Octanol, n- | 111-87-5 | Líquido | >480 | | E | E | E | E |
| Oleic Acid | 112-80-1 | Líquido | >480 | | E | E | E | E |
| Oxido de etileno (gaseoso) | 75-21-8 | Vapor | 17 | | | | | |
| Oxido de propileno, 1,2- | 75-56-9 | Líquido | imm | | | | | |
| P-Tert Butyl Toluene | 98-51-1 | Líquido | >480 | | E | E | E | E |
| PCB 1254 (95%) | 11097-69-1 | Líquido | >480 | | | | | |

| Hazard / Chemical Name | Cas Number | Phase | ASTM F739 Continuous Contact NBTT. | ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT. | Degradation Over Time. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 Min | 30 Min | 60 Min | 240 Min |
| Pentaclorofenol (5% in Kerosene) | 87-86-5 | Líquido | >480 | | | | | |
| Pentane | 109-66-0 | Líquido | >480 | | E | E | E | E |
| Pentanodial, 1,5- (50%) | 111-30-8 | Líquido | >480 | | | | | |
| Pentene nitrilo, 2- | 71-41-0 | Líquido | >480 | | | | | |
| Peróxido de hidrógeno (30%) | 7722-84-1 | Líquido | >480 | | | | | |
| Propan -1-ol | 71-23-8 | Líquido | >480 | | E | E | E | E |
| Propan -2-ol | 67-63-0 | Líquido | >480 | | | | | |
| Propan -2-ona | 67-64-1 | Líquido | imm | | | | | |
| Propanol, 1- | 71-23-8 | Líquido | >480 | | E | E | E | E |
| Propanol, n- | 71-23-8 | Líquido | >480 | | E | E | E | E |
| Propanona | 67-64-1 | Líquido | imm | | | | | |
| Propen 1-ol, 2- | 107-18-6 | Líquido | 63 | | | | | |
| Propenamida (50%) | 79-06-1 | Líquido | >480 | | | | | |
| Propenonitrilo, 2- | 107-13-1 | Líquido | imm | | | | | |
| Propoxypropanol | 1569-01-3 | Líquido | >480 | | E | E | E | E |
| Propyl Acetate | 109-60-4 | Líquido | imm | | E | F | P | NR |
| Propyl Cellosolve N- | 2807-30-9 | Líquido | 391 | | E | E | E | F |
| Propylene Glycol | 57-55-6 | Líquido | >480 | | E | E | E | E |
| Queroseno (carburante) | 8008-20-6 | Líquido | >480 | | | | | |
| Refrigerant 141B | 1717-00-6 | Líquido | 34 | | E | E | G | P |
| Safrotin | 31218-83-4 | Líquido | >480 | | E | E | E | E |
| Soda cáustica (50%) | 1310-73-2 | Líquido | >480 | | | | | |
| Spiritus | 64-17-5 | Líquido | 225 | | | | | |
| Sulfóxido de dimetilo | 67-68-5 | Líquido | >480 | | | | | |
| Tetracloroetileno 1,1,2,2- | 127-18-4 | Líquido | >480 | | | | | |
| Tetraclorometano | 56-23-5 | Líquido | >480 | | | | | |
| Tetracloruro de carbono | 56-23-5 | Líquido | >480 | | | | | |
| Tetracloruro de etileno | 127-18-4 | Líquido | >480 | | | | | |
| Tetrahidro-1,4-oxazina | 110-91-8 | Líquido | imm | | | | | |
| Tetrahidrofurano | 109-99-9 | Líquido | imm | | | | | |

| Hazard / Chemical Name | Cas Number | Phase | ASTM F739 Continuous Contact NBTT. | ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT. | Degradation Over Time. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 Min | 30 Min | 60 Min | 240 Min |
| Tolueno | 108-88-3 | Líquido | 26 | | | | | |
| Tolueno diisocianato, 2,4- | 584-84-9 | Líquido | 299 | | | | | |
| Toluidina, o- | 95-53-4 | Líquido | imm | | | | | |
| Tricloro 1,2,2-trifluoroetano, 1,1,2- | 76-13-1 | Líquido | >480 | | | | | |
| Tricloro benceno, 1,2,4- | 120-82-1 | Líquido | 100 | | | | | |
| Tricloro etano, 1,1,1- | 71-55-6 | Líquido | 49 | | | | | |
| Tricloro etileno | 79-01-6 | Líquido | imm | | | | | |
| Tricloro metano | 67-66-3 | Líquido | imm | | | | | |
| Tricloruro de etileno | 79-01-6 | Líquido | imm | | | | | |
| Triethanol amine | 102-71-6 | Líquido | >480 | | E | E | E | E |
| Triethyl phosphate | 78-40-0 | Líquido | 131 | | NT | NT | NT | NT |
| Turpentine | 8006-64-2 | Líquido | >480 | | E | E | E | E |
| Urethane Catalyst Alkanol | 83016-70-0 | Líquido | 165 | | NT | NT | NT | NT |
| Vinil benzol | 100-42-5 | Líquido | imm | | | | | |
| Vinil carbinol | 107-18-6 | Líquido | 63 | | | | | |
| Vinil cianida | 107-13-1 | Líquido | imm | | | | | |
| Vinil etileno (gaseoso) | 106-99-0 | Vapor | >480 | | | | | |
| Vinyl pyrrolidinone | 88-12-0 | Líquido | imm | | NR | NR | NR | NR |
| Vinylbutyrolactam | 98-86-2 | Líquido | imm | | G | NR | NR | NR |
| Xileno | 1330-20-7 | Líquido | 41 | | | | | |

Nota importante.