PV350 BK CF

Guantes Tychem® PVC®

Nombre	Descripción
Longitud	14 in (356 mm)
Espesor	55 mil (1.40 mm) Espesor de recubrimiento nominal: 20 mils (0.51mm)
Forro	Forro de algodón/punto de jersey
Recubrimiento	PVC totalmente recubierto
Color/agarre	Rojo
Empaque	12 pares por bolsa/6 bolsas por caja: 72 pares en total

CARACTERÍSTICAS Y DETALLES DEL PRODUCTO

Los guantes Tychem PV-350 son resistentes a una gran variedad de disolventes y ácidos. Contienen un robusto recubrimiento de PVC de gran resistencia al rozamiento sobre un forro de algodón/punto de jersey para añadir comodidad y flexibilidad. El agarre rugoso, junto con un guantelete de 14", ofrecen una adherencia sobre mojado perfecta para lograr un manejo más seguro.

- CE CAT III - EN ISO 374-1:2016/TIPO B - AKLMP
- EN388: 2016 3111X - EN ISO 374-5:2016
- Compatible con el contacto con alimentos
- Proporciona a los trabajadores una barrera de protección frente a productos químicos, aceites y grasas
- Proporciona resistencia frente a la abrasión
- Versátil y duradero

INDUSTRIAS TIPICAS

- Suministros públicos
- Petroquímica
- Construcción

APLICACIONES

- Protección frente a la exposición aceites
- Respuesta en caso de derrames
- Desgrasado,
- Rellenado de depósitos
- Limpieza

OPCIONES DISPONIBLES

Product Name	Sizes	Descripción - Código	Número de artículo
Tychem® PV350	10	PV350 BK CF	D15536315

RECOMENDACIONES DE USO

- Almacenar alejado de la luz y la humedad
- Enjuague los guantes en agua corriente antes de quitarlos, utilizando un detergente neutro si es necesario
- No lleve guantes cuando haya riesgo de enredo con partes móviles de máquinas

TALLAS

Número de artículo	Talla del producto
D15536315	10

Advertencia

- La información suministrada aquí corresponde a nuestro conocimiento sobre este tema y a esta fecha. Esta información podría verse sujeta a revisión según se disponga de nuevo conocimiento y experiencia. Los datos que se suministran se encuentran en la gama normal de propiedades de los productos y se refieren sólo al material específico que se designa; estos datos pueden no ser válidos para ese material si se utiliza en combinación con otros materiales o aditivos o en cualquier proceso, a menos que se indique expresamente de otro modo. Los datos que se suministran no deben ser utilizados para establecer límites de especificaciones o utilizados por separado como base de diseño; no están destinados a sustituir ningún ensayo que usted necesite llevar a cabo para determinar por sí mismo la idoneidad de un material específico para sus necesidades particulares. Ya que DuPont no puede prever todas las variaciones en las condiciones de uso final real, DuPont no ofrece garantías ni asume responsabilidad con respecto a cualquier uso que se dé a esta información. Nada de esta publicación puede considerarse una licencia para operar bajo ella o una recomendación para infringir ningún derecho de patente.

RESISTENCIA QUÍMICA

Hazard / Chemical Name	Cas Number	Phase	ASTM F739 Continuous Contact NBTT .	ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT .	Degradation Over Time.			
					5 Min	30 Min	60 Min	240 Min
Acetaldehído	75-07-0	Líquido	imm		E	E	E	E
Acetato de etilo	141-78-6	Líquido	imm		G	F	P	P
Acetato de n-butilo	123-86-4	Líquido	60		G	F	P	P
Acetato de pentilo	628-63-7	Líquido	45		E	G	G	NR
Aceti lmetil	67-64-1	Líquido	imm		G	F	P	P
Acetona	67-64-1	Líquido	imm		G	F	P	P
Acetonitrilo	75-05-8	Líquido	14		E	E	E	E
Acido acético (84%)	64-19-7	Líquido	>480		E	E	E	E
Acido nítrico (65%)	7697-37-2	Líquido	360		NT	NT	NT	NT
Acido propenoico nitrilo	107-13-1	Líquido	imm		E	E	E	G
Acido sulfúrico (47%)	7664-93-9	Líquido	>480		E	E	E	E
Acido sulfúrico (>95%)	7664-93-9	Líquido	280		E	E	E	E
Acrilamida (50%)	79-06-1	Líquido	>480		E	E	E	E
Acrilonitrilo	107-13-1	Líquido	imm		E	E	E	G
Alcohol alílico	107-18-6	Líquido	62		E	E	E	E
Alcohol amílico	71-41-0	Líquido	>480		E	E	E	E
Alcohol butílico, n-	71-36-3	Líquido	102		E	E	E	E
Amil acetato, n-	628-63-7	Líquido	45		E	G	G	NR
Amoníaco cáustico (28% - 30%)	1336-21-6	Líquido	45		E	E	E	E
Benceno	71-43-2	Líquido	17		E	G	F	F
Butanol, 1-	71-36-3	Líquido	102		E	E	E	E
Cianoetileno	107-13-1	Líquido	imm		E	E	E	G
Cianometano	75-05-8	Líquido	14		E	E	E	E
Ciclohexano	110-82-7	Líquido	46		E	E	E	E
Cloro benzotrifluoruro, 4-	98-56-6	Líquido	18		E	E	E	G
Cloro formo	67-66-3	Líquido	imm		NR	NR	NR	NR
Cloruro de metileno	75-09-2	Líquido	imm		F	P	NR	NR
Dicloro metano	75-09-2	Líquido	imm		F	P	NR	NR
Dietilamina	109-89-7	Líquido	imm		G	P	P	NR
Dimetil cetal	67-64-1	Líquido	imm		G	F	P	P

Hazard / Chemical Name	Cas Number	Phase	ASTM F739 Continuous Contact NBTT .	ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT .	Degradation Over Time.			
					5 Min	30 Min	60 Min	240 Min
Dimetil cetona	67-64-1	Líquido	imm		G	F	P	P
Dimetil formamida, N,N-	68-12-2	Líquido	imm		G	P	NR	NR
Ester amílico de ácido acético	628-63-7	Líquido	45		E	G	G	NR
Ester etílico de ácido acético	141-78-6	Líquido	imm		G	F	P	P
Ester pentílico de ácido acético	628-63-7	Líquido	45		E	G	G	NR
Etanonitrilo	75-05-8	Líquido	14		E	E	E	E
Eter piroacético	67-64-1	Líquido	imm		G	F	P	P
Etil benceno	100-41-4	Líquido	imm		G	NR	NR	NR
Etiletanamina, N-	109-89-7	Líquido	imm		G	P	P	NR
Etilnitrilo	75-05-8	Líquido	14		E	E	E	E
Fenil etano	100-41-4	Líquido	imm		G	NR	NR	NR
Glutaral (50%)	111-30-8	Líquido	>480		E	E	E	E
Gluteraldeide (50%)	111-30-8	Líquido	>480		E	E	E	E
Hexano n-	110-54-3	Líquido	14		E	E	E	E
Hidroxi propeno	107-18-6	Líquido	62		E	E	E	E
Hidróxido potasico (45%)	1310-58-3	Líquido	>480		E	E	E	E
Hidróxido sódico (40%)	1310-73-2	Líquido	>480		E	E	E	E
Hidróxido sódico (50%)	1310-73-2	Líquido	>480		E	E	E	E
Idrossido di ammonio (28% - 30%)	1336-21-6	Líquido	45		E	E	E	E
Metanol	67-56-1	Líquido	28		E	E	G	F
Metil benzol	108-88-3	Líquido	14		G	F	F	F
Metil terc-butil éter	1634-04-4	Líquido	20		E	E	E	E
Metilcetona	67-64-1	Líquido	imm		G	F	P	P
Metilcianida	75-05-8	Líquido	14		E	E	E	E
Metoxi 2-metilpropano, 2-	1634-04-4	Líquido	20		E	E	E	E
Pentanodial, 1,5- (50%)	111-30-8	Líquido	>480		E	E	E	E
Pentene nitrilo, 2-	71-41-0	Líquido	>480		E	E	E	E
Peróxido de hidrógeno (30%)	7722-84-1	Líquido	>480		NT	NT	NT	NT
Propan -2-ona	67-64-1	Líquido	imm		G	F	P	P
Propanona	67-64-1	Líquido	imm		G	F	P	P

Hazard / Chemical Name	Cas Number	Phase	ASTM F739 Continuous Contact NBTT .	ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT .	Degradation Over Time.			
					5 Min	30 Min	60 Min	240 Min
Propen 1-ol, 2-	107-18-6	Líquido	62		E	E	E	E
Propenamida (50%)	79-06-1	Líquido	>480		E	E	E	E
Propenonitrilo, 2-	107-13-1	Líquido	imm		E	E	E	G
Soda cáustica (40%)	1310-73-2	Líquido	>480		E	E	E	E
Soda cáustica (50%)	1310-73-2	Líquido	>480		E	E	E	E
Tetracloroetileno 1,1,2,2-	127-18-4	Líquido	imm		E	G	F	P
Tetracloruro de etileno	127-18-4	Líquido	imm		E	G	F	P
Tetrahidrofurano	109-99-9	Líquido	imm		P	P	NR	NR
Tolueno	108-88-3	Líquido	14		G	F	F	F
Tricloro etileno	79-01-6	Líquido	imm		NR	NR	NR	NR
Tricloro metano	67-66-3	Líquido	imm		NR	NR	NR	NR
Tricloruro de etileno	79-01-6	Líquido	imm		NR	NR	NR	NR
Vinil carbinol	107-18-6	Líquido	62		E	E	E	E
Vinil cianida	107-13-1	Líquido	imm		E	E	E	G
Xileno	1330-20-7	Líquido	17		G	NT	NR	NR

Nota importante.